

道康宁791硅酮建筑耐候密封胶



道康宁791硅酮建筑耐候密封胶是一种中性固化的高品质建筑用硅酮密封胶，特别设计应用于建筑密封如：砖石/金属外墙，伸缩缝，玻璃幕墙耐候及周边接口密封装配。

测试方法	测试项目	单位	数值
	未固化时—在23°C,50%RH下测试		
ASTM D-2202	垂流	毫米/英尺	0
ASTM C603	挤出率	克/分钟	210
CTM 98B	工作时间	分钟	15
ASTM C679	表干时间	分钟	35
	固化时间	天	7-14
GB 13477.2-2002	比重		1.52
	固化后7天后—在23°C,50%RH下测试		
ASTM D2240	硬度	邵A	30
ISO 7389	弹性恢复率	%	>90%
ASTM C719	位移能力	%	±50%
ISO 11600	密封胶级别	低模量	25LM/F和G类

Product link : <https://www.jianzhujiao.cn/dc791.html>