

## 道康宁中性防霉硅酮密封胶



道康宁厨卫中性防霉硅酮密封胶是一种高性能的中性固化硅酮密封胶，提供在高温和高湿的环境下持久的防霉性。

至规范制定者：以下数据仅供参考，不得直接用于规格制订。

可选颜色：半透明、白色

属性	单位	数值
供应品在25℃，50%相对湿度下测试		
流淌，下垂或垂流	mm	<2
表干时间*	分钟	18
深度固化*	毫米深/1天	1.8
固化7天后在25℃，50%相对湿度下测试		
硬度	Shore A	16
极限抗张强度	MPa	1.1
温度稳定性	°C	-40 至 +150
极限延伸率	%	500

适用于一般密封包括：淋浴房，浴缸，台盆，座便器，厨房设备等。

限制用于：结构性装配；完全浸水的环境；水族箱；以沥青为表面的材料；需在密封胶表面涂漆或需要采用建筑密封胶的应用。

使用安全需知：直接接触未固化的密封胶将刺激皮肤和眼睛。过度暴露于固化时散发的气体环境中会刺激睛，鼻，喉。应避免接触皮肤，在通风良好处使用。须使用适合的手套。

急救：一旦触及眼部或皮肤，立即以水冲洗。如不良反映加剧，应立即就医。

避免孩童接触!

储存和有效期:储存在原装未开封容器内，并置于干燥处。储存时温度不得超过30℃以延长产品寿命。在容器标签上“使用期限”前使用密封胶，开启过的胶管还可再次使用。只需简单的除去管口上已固化的密封胶。

---

Product link : <https://www.jianzhujiao.cn/dowsilcw.html>