

陶熙优捷中性硅酮密封胶



适用材质：玻璃门窗、铝合金门窗、钢门窗的安装和密封、一般检查的防水密封。产品的适用效果视具体基材及使用方法而定。

可立即使用，不用混合催化剂与其他原料

不会对其他材料产生反应或腐蚀作用

在紫外线，阳光，雨水，冰雪，臭氧或极高温条件下都不会有不良影响，施工能在6℃至50℃的气温范围内保持不变，凝固后在-50℃至100℃的温度仍保持弹性，不会硬化、破裂或碎裂

使用限制：

结构性装配；完全浸水的环境；水族箱；以沥青为表面的材料；需在密封胶表面涂漆或需要建筑密封胶的应用。

使用注意事项：直接接触未固化的密封胶将刺激皮肤和眼睛。过度暴露于固化时散发的气体环境中会刺激眼、鼻、喉。应避免接触皮肤及眼睛。避免过量吸入固化过程中的挥发性气体。在通风良好处使用。须使用合适的手套。产品避免孩童触及！

Product link : <https://www.jianzhujiao.cn/dowsilyoujie.html>