

君邦-9500硅酮结构胶



产品说明

君邦-9500 高级硅酮结构胶是一种单组份，中性固化胶。君邦-9500 产品对大部分的建筑材料，不需底涂，都能产生优越的粘结性。

它具有下列优越的产品特性：

- 1、容易使用：可以随时挤出使用。
- 2、优良的触变性和挤出性，在任何气温下(-40℃至 100℃)都可挤出。
- 3、良好的附着力，对大多数建材具有优异的粘结性。
- 4、良好的耐紫外线、耐臭氧和耐气候老化性能。

应用范围

君邦-9500 高级硅酮结构胶适合用于各类建筑门窗、门窗玻璃安装密封。

性能指标（供参考）

下列数据仅供参考，不建议用于制定规范

下垂性	< 2	GB/T 13477.5-2003
表干时间	≤ 3	GB/T 13477.5-2003
固化时间（湿度 50%，温度 23℃）7-17 天		
产品在湿度 50%。温度 23℃条件下固化 21 天后：		

--	--	--

硬度（邵 A）	28	GB/T531-1999
60%定伸粘结性	无破坏	GB/T13477.8-2003
极限伸长率%	150	GB/T13477.8-2003
密封胶级别	12.5E	JC/T881-884-2001

使用限制

在下列情况下也不易使用：

- △所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料、某些未硫化或部分硫化的橡胶和胶带等；
- △密不通风的部位(硅酮密封胶需空气中的水分固化)；
- △长期浸水、终年地下潮湿的环境；
- △油漆表面，可能会因漆膜龟裂或剥落而造成密封失败；
- △结霜或潮湿的表面；
- △会直接接触食品的表面；
- △易遭到机械磨损的地方。

材料特性

君邦-9500 高级硅酮结构胶可在-25 ~ 50℃环境条件下保持良好的粘稠度、容易挤出使用。

储存和有效期

当君邦-9500 高级硅酮结构胶以原包装存在干燥通风、27℃或更低的温度环境条件下，君邦-9500 高级硅酮结构胶产品自生产之日起，贮存期为 12 个月。

颜色

君邦-9500 高级硅酮结构胶提供常用三种标准颜色：黑色、白色、灰色

包装

君邦-9500 高级硅酮结构胶以净容量和 590 毫升软包装提供客户。

Product link : <https://www.jianzhujiao.cn/junbond-9500.html>