

---

## 绿木朗发泡剂



绿木朗聚氨酯泡沫填缝剂采用先进的前发泡工艺，性能更加稳定，具有良好的温度适应能力、延长米高、泡孔结构致密、弹性好、收缩小、不变形等性能，确保施工质量，有效地提高施工效率及节约施工成本。固化后的聚氨酯泡沫具有填缝、粘结、密封、隔热、吸音等多种效果，是一种环保节能、使用方便的建筑材料，符合了现代人的绿色要求，深受广大消费者的喜爱。

### 应用范围

适用于各类门、窗、柜的固定粘接，填充和保温；各类管道的密封、隔热、保温；墙边、屋顶和围护板的收边密封；室内各处的固定、粘接、填充、绝缘等。

### 产品性质

规格：容量750mL；重量：700g\*15/900g\*15

保质期：12个月

### 产品特性

采用欧洲前发泡工艺：喷出后80%已经发泡，让施工人员更好、更简单便捷使用

延长米长

泡孔结构致密

弹性好、收缩小、不变形

良好温度适应

### 施工程序

施工工具：发泡胶胶枪

施工步骤：

1、施工前去除表面的浮灰、油污。湿度50℃以下时施工表面喷少许水，否则会出现烧心、大孔现象；

- 
- 2、使用前均匀摇罐60秒，然后将胶枪或喷管安装到料罐上，施胶始终保持料罐竖直向下；
  - 3、缓慢地至下而上从一边至另一边地在缝隙中施胶，填满至缝隙70%即可；
  - 4、泡沫固化后，切除多余泡沫；
  - 5、泡沫本身不抗紫外线，所以建议在固化的泡沫表面用其它材料涂装，如硅胶、石膏或油漆（施工24小时后涂装）。

#### 注意事项

施工及固化前请避免气体吸入人体，其对眼睛、皮肤以及呼吸系统有一定刺激性。当固化后，则无影响

避免阳光直射，贮藏于低温干燥通风环境

不能对准火苗或灼热的表面进行喷射

施工现场应具备通风环境，不得靠近火源

操作时应佩戴防护用具，且不准吸烟或操作其他带有火源的设备

如产品触及皮肤请用清水冲洗；如产品触及眼睛，请用清水冲洗或遵医嘱

请将产品放在儿童无法触及的地方

产品在运输及存放过程中须竖起摆放

Product link : <https://www.jianzhujiao.cn/lvmulang.html>